

«ЦЕНТР ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ КАЧЕСТВА»

Испытательная лаборатория

Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ КАЧЕСТВА»
(ИЛ ООО «ЦЕНТР ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ КАЧЕСТВА»)

ОГРН: 1267700086532

Россия, 109559, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Люблино, ул. Цимлянская, д. 3, к. 2, ПОМЕЩ. 11Н

Телефон: +7 (985)-036-14-33

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.33163.ИЛ02

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО
«ЦЕНТР ДОБРОВОЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ КАЧЕСТВА»
В.И. Григорьевская



"17" июня 2026г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 33163.ИЛ02-00047

Объект:

**Покрытие напольное ламинированное
марки «UNDERWOOD FLOORING»,
Класс износостойкости 34 (AC6)**

ВНИМАНИЕ: Размножение или перепечатка протокола исследований без
письменного согласия испытательной лаборатории ООО «ЦЕНТР ДОБРОВОЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ КАЧЕСТВА» **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

2026 г.

ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ

ООО "АНДЕРВУД ФЛОРИНГ".
 Юридический адрес: 143960, Россия, Московская область, г. Реутов, Автомагистраль Москва-Нижний Новгород вл.19. ОГРН: 1265000011363. Телефон: +7(989) 608-88-18

Испытательной лабораторией проведен анализ: Покрытие напольное ламинированное марки «UNDERWOOD FLOORING, класс 34 (AC6)

Анализ проведен в соответствии с требованиями технической документацией изготовителя.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Объект: Покрытие напольное ламинированное марки «АНДЕРВУД ФЛОРИНГ/UNDERWOOD FLOORING, класс 34 (AC6) класс эмиссии формальдегида E0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "АНДЕРВУД ФЛОРИНГ".
 Юридический адрес: 143960, Россия, Московская область, г. Реутов, Автомагистраль Москва-Нижний Новгород вл.19.

Используемый метод

- Определение сопротивлению нормальному отрыву наружного слоя.
- Определение стойкости покрытия к пятнообразованию.
- Определение стойкости покрытия к истиранию.
- Определение разбухания по толщине в воде
- Определение сигаретостойкости покрытия

Испытательное оборудование и средства измерений

Наименование, тип	Класс точности (разряд), погрешность	Пределы измерений
Машина для испытания конструкционных материалов , И-1147М-50-03	Погрешность при погружении-1%	Усилие -50Кн.-скорости нагружения 30мм/мин
Прибор «Taber Model 503»	-	0 ÷9999
Линейка измерительная металлическая	1 мм	1÷500 мм
Штангенциркуль ШЦ-11-250-0,05	±0,05 мм	0,1 ÷250 мм
Толщиномер индикаторный	±0,1 мм	1÷25 мм

Внешние условия испытаний

Температура, °С	Относительная влажность %	Атмосферное давление кПа
20,6 ÷ 23,7	54,7 ÷ 59,3	100,2 ÷ 100,4

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя, размерность	Наименование НТД	Дата испытания	Результат испытания
Выделение формальдегида, мг/м ³	ГОСТ 30255-2014 (пп.1-6, 7,1-7.5, 7.8, 7.9, 8, 9 приложения А и Б)	05 мая 2026	0,001 0,001
		07 мая 2026	0,000 0,000
		Среднеарифметическое значение	0,000
		05 -07 мая 2026 г.	70
Период получения стационарной концентрации , ч.			

Дополнительные сведения - нет

Настоящий протокол распространяется только на испытанные образцы.

Исполнители: _____ И.И. Грачев



Приложение 1 к протоколу № 33163.ИЛ02-00047 от 17 июня 2026 года


Определение удельного сопротивления нормальному отрыву
наружного слоя согласно ГОСТ 23234

Диаметр испытательной головки 33.7 мм

Серия образец №	Разрушающая нагрузка, Н	Предел прочности, МПа
1	1085,5	1,33
2	2170	2,48
3	1449,7	1,73
4	1182,8	1,41
5	1156,9	1,43
6	1371,2	1,69
7	1259,1	1,53
8	1187,6	1,35

Средне арифметическое значение 1,62 МПа

Дата проведения испытания 05.05.2026

Исполнители:  И.И. Грачев


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к протоколу 33163.ИЛ02-00047 от 17 июня 2026 года

Определение стойкости лицевой стороны защитно-декоративного покрытия к пятнообразованию согласно ГОСТ 27627

Количество образцов для каждого вида реагента 3 шт.

Серия , образец №	Наименование реагентов воздействия (продолжительность воздействия)	Описание состояния покрытия после испытания	Баллы
1	Вода дистиллированная ГОСТ 6709 (24 ч)	Без изменений	1
2	Ацетон технический ГОСТ 2768 (10 мин)	Без изменений	1
3	Спирт этиловый ГОСТ 17299, 95% (24 ч)	Без изменений	1
4	Бензин автомобильный ГОСТ 1012 (24 ч)	Без изменений	1
5	Натрий углекислый, ГОСТ 83, 10% р-р (24 ч)	Без изменений	1
6	Кислота лимонная ГОСТ 908 , 10% р-р (24 ч)	Без изменений	1
7	Кислота уксусная ГОСТ 61, 10% р-р (24 ч)	Без изменений	1
8	Аммиак водный, ГОСТ 3760 10 % р-р (24 ч)	Без изменений	1
9	Вино (24 ч)	Без изменений	1
10	Пиво (24ч)	Без изменений	1
11	Чай, 5л/100 см ³ воды (24 ч)	Без изменений	1
12	Кофе, 4г/100 см ³ воды (24 ч)	Без изменений	1
13	Сок черной смородины (24 ч)	Без изменений	1
14	Масло растительное (24 ч)	Без изменений	1
15	Соль пищевая 10% р-р- (24 ч)	Без изменений	1
16	Хлорамин Б (24 ч)	Без изменений	1
17	Пасты чернильные (1 ч)	Без изменений	1
18	Губная помада (1 ч)	Без изменений	1
19	Средство моющее 15 куб.см. в 1 куб.дм воды	Без изменений	1

Дата проведения испытания 05.05.2026

Исполнители:  И.И. Грачев

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к протоколу 33163.ИЛ02-00047 от 17 июня 2026 года

Определение стойкости покрытия к истиранию ГОСТ 27820

методом определения числа сошлифовки по начальной точке

Поправочный коэффициент (f)- 0.96

Серия, образец №	К-во оборотов соответствующее начальной точке истирания покрытия	Стойкость покрытия к истиранию	
		Z, число оборотов поворотного стола	Внешний вид после истирания*
1	8894	8744	Начальная точка истирания*
2	8916	8678	Начальная точка истирания*

*) в соответствии с ГОСТ 32304 п. 8.6.

Дата проведения испытания 05.05.2026

Исполнители:  И.И. Грачев

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к протоколу 33163.ИЛ02-00047 от 17 июня 2026 года
 Определение сигаретостойкости покрытия согласно ГОСТ 32304
 приложение В

Серия, образец №	Марка сигарет	Описание состояния покрытия после испытания
1	“Астра”	Без заметных изменений
	“Прима”	Без заметных изменений
	“Беломорканал”	Без заметных изменений
2	“Астра”	Без заметных изменений
	“Прима”	Без заметных изменений
	“Беломорканал”	Без заметных изменений
3	“Астра”	Без заметных изменений
	“Прима”	Без заметных изменений
	“Беломорканал”	Без заметных изменений

Дата проведения испытания 05.05.2026

Исполнители:  И.И. Грачев